

Codice: 3E

Contender Eliche

antivegetativa per eliche, alberi e flaps



Antivegetativa a base acrilica per eliche, piedi motore e flaps ad alto potere adesivo e resistenza alle forti sollecitazioni. Si applica in 2 mani, previa applicazione di 1 mano di fondo tipo Eliprimer su eliche carteggiate con carta a grana grossa e sgrassate con detersivo idrosolubile (non utilizzare solventi per sgrassare). Si applica direttamente su precedenti strati di vernice se ben ancorati. Non applicare su precedenti antivegetative di tipo differente.

Caratteristiche		Dati Applicativi	
Tipologia	Monocomponente	Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Tipo di legante sol a	Acrilico colofonie	Diluizione pennello-rullo	Pronto all'uso o max con 5% Diluyente 400
Peso specifico kg/lit (±0,05)	1,540-1,620 secondo il colore	Diluizione spruzzo	5% Diluyente 400
Residuo secco (volume)	39%	Essiccazione al tatto	3-4 ore (20°C)
Viscosità ford	13-15 sec. (Ø8 a 20°C)	Immissione in acqua	Min 24-48 ore
Stoccaggio +23°C (±2)	36 mesi in contenitori sigillati	Tempo di sovraverniciatura	minimo 24 ore (20°C)
		Temperatura applicativa	Tra +10 c e +40 c
		Umidità relativa	Inferiore all 80%
		Spessore secco consigliato	40-50 microns per mano
		Resa teorica m2/litro	8-10

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Supporti metallici non verniciati.

Procedere ad un accurato sgrassaggio, lavaggio e carteggiatura della superficie. Applicare una mano di fondo tipo ELIPRIMER. Sovraverniciare con 2 mani di CONTENDER ELICHE rispettando i tempi di sovraverniciatura consigliati.

Supporti già verniciati.

Se la vecchia vernice è in buono stato e compatibile, applicare direttamente previa carteggiatura 2 mani di CONTENDER ELICHE. Se la vecchia vernice fosse in cattivo stato si proceda alla rimozione completa della stessa; seguire quindi quanto riportato per i supporti non-verniciati.

Raccomandazioni.

Il periodo massimo di messa in servizio dell'antivegetativa, dopo l'applicazione dell'ultima mano, è di 1 mese; con i prodotti top di gamma a base di ossido di rame e previo accordo con ns. personale tecnico, lo stesso può estendersi fino a 3 mesi, a condizione che la carena sia protetta da umidità, pioggia, o agenti atmosferici, con materiale plastico o similare.

Colore.

Il colore dell'antivegetativa dopo l'immersione può subire una lieve variazione. Si potrebbero verificare piccole diversità di tinta tra diversi lotti di produzione: nel caso miscelarli prima dell'applicazione.

Osservazioni.


I valori indicati nella presente scheda tecnica possono subire leggere variazioni da una produzione all'altra. Il prodotto

Codice: 3E

Contender Eliche

applicato non deve essere messo a contatto con acqua, prodotti chimici o sottoposto a stress meccanici prima della completa reticolazione. Gli spessori del film umido si intendono per il prodotto non diluito. Con la diluizione, tale valore aumenterà. Le suddette informazioni sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, tuttavia, dato che il prodotto è prevalentemente usato al di fuori del controllo del produttore, lo stesso non può che garantirne la qualità continuativa. Le informazioni contenute nella presente scheda possono essere soggette a revisione da parte della Società. Per chiarimenti, aggiornamenti o ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente il produttore. La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Colori



Colore: : BIANCO
Cod. colore:: 3E5190



Colore: : NERO
Cod. colore:: 3E5852



Colore: : GRIGIO
Cod. colore:: 3E5189

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.